

黒色着色用 マスターバッチ (ROYAL BLACK/MB-SERIES)

ベース樹脂	品名	製品形状	顔料濃度 (%)	添加剤	特徴		用途						入目/荷姿	特徴	
					黒色度	MFR (g/10min)	PE PP	GP-PS HI-PS	AS ABS	PA	PC	PBT			
PS	ROYAL BLACK 903P	小ペレット	45	エチレンビスステアリン酸アמיד ステアリン酸亜鉛	A	40		◎	△				25kg/クラフト袋	高黒色度・小粒径	
	ROYAL BLACK 948G	グラニュー	40	—	A	<0.1			△	△	○		25kg/クラフト袋	PC着色用/WAX無し	
	ROYAL BLACK 927P	ペレット	45	ステアリン酸亜鉛	B	12		◎	△				25kg/クラフト袋	スタンダード (グラニュータイプ有)	
	ROYAL BLACK 934P	小ペレット	45	ステアリン酸亜鉛 流動パラフィン	B	112		◎	△				25kg/クラフト袋	射出用ハイフロー・小粒径	
AS	ROYAL BLACK 919P	ペレット	36	エチレンビスステアリン酸アמיד	AA	>200			◎				25kg/クラフト袋	超高黒色度	
	ROYAL BLACK 978G	グラニュー	40	—	A	<0.1			○		○	○	25kg/クラフト袋	PC着色用/WAX無し	
	ROYAL BLACK 975P	ペレット	45	エチレンビスステアリン酸アמיד	A	<0.1			◎		△		25kg/クラフト袋	汎用	
	ROYAL BLACK 915P	小ペレット	28	エチレンビスステアリン酸アמיד ステアリン酸亜鉛	B	>100			◎				25kg/クラフト袋	直接成型用/ ハイフロー・小粒径	
	ROYAL BLACK 986P	ペレット	45	エチレンビスステアリン酸アמיד	B	10			◎	○	△	○	25kg/クラフト袋	スタンダード	
PE	ROYAL BLACK 9005P	ペレット	25	—	AA	0.2		◎			△		25kg/クラフト袋	超高黒色度	
	ROYAL BLACK 9002P	ペレット	30	—	A	2.3		◎			△		25kg/クラフト袋	高黒色度	
	ROYAL BLACK 9905P	ペレット	40	—	C	0.2		◎			△		25kg/クラフト袋	汎用	
PP	ROYAL BLACK 9031P	ペレット	40	ポリエチレンワックス	C	1.0		◎					25kg/クラフト袋	汎用	
PA6	MB-9501 BLACK	ペレット	25	—	A	10					◎		25kg/アルミ袋	高黒色度	
	MB-9509 BLACK	ペレット	20	—	B	3					◎		25kg/アルミ袋	スタンダード	
	MB-95071 BLACK	ペレット	30	—	B	40					◎		25kg/アルミ袋	PA成形性コントロール用 染料MB(ソルベントブラック)	
PC	MB-9706 BLACK	ペレット	20	モンタン酸エステルワックス	A	47						◎	△	25kg/クラフト袋	高黒色度
	MB-9702 BLACK	グラニュー	40	モンタン酸エステルワックス	A	0.4						◎	△	25kg/クラフト袋	高黒色度・高濃度
	MB-9731 BLACK	グラニュー	40	—	A	0.1						◎	△	25kg/クラフト袋	高黒色度・高濃度・ 低揮発分
PBT	MB-9811 BLACK	ペレット	20	—	C	27						△	◎	25kg/クラフト袋	スタンダード
	MB-9812 BLACK	グラニュー	40	部分ケン化モンタン酸エステルワックス	C	0.5						△	◎	25kg/クラフト袋	汎用・高濃度

※上記製品ラインナップの他、各種特注品製造も承っておりますので、ご相談下さい。

AA: 超高黒色度 AS: 230°C・98N  
 A: 高黒色度 PC: 300°C・98N  
 B: 中黒色度 PBT: 240°C・49N  
 C: 汎用 他: 230°C・49N

◎: 最適 / ○: 適する / △: 使用可 / 無印: 推奨しません

※ご使用に際しましては、あらかじめ試作等にてご評価下さいませよう宜しくお願い致します。